

ХАРАКТЕРИСТИКИ Стенен, безцветен грунд, във водна дисперсия, подходящ за осигуряването на адхезия върху различни видове основи, изолационни и укрепващи свойства.

Гарантира хомогенност и абсорбция, като придава еднородност на покритието и отлично сцепление при последващата обработка с бои. Реализирана е за акрилна обработка при вътрешна и външна употреба. Свързващите акрилни вещества, във водна дисперсия, фиксират въздушната дисперсия на азбестови фибри и, укрепват и капсулират повърхността във фаза на премахване или възстановяване. Съгласно Министерско постановление от 20 Август 1999 се класифицира като спомагателно, инкапсулиращо, проникващо и покриващо покритие, от тип D.

СЪСТАВ Продукт АРЕО free (свободен от алкилфенол етоксилати), съставен от акрилни смоли във водна дисперсия.

СВОЙСТВА

| | |
|---------------------------------|--|
| Дифузия на водни пари | СРЕДНА |
| Адхезия върху строителни основи | ОТЛИЧНА |
| Плътност | Безцветен: 950–1050 g/l Оцветен с K81 Universale: 1050-1150 g/l |
| Съхнене | Повторно 5-8h; Постепенно 8-12h |
| Суха маса в тегло | Безцветен: 27-31%; Оцветен с K81 Universale: 34-38% |

СЪХРАНЕНИЕ Годност на продукта - 1 година, при съхранение в оригиналните опаковки и при температура от +5°C до +30°C.

ОЦВЕТЯВАНЕ Стенен грунд: безцветен.
Азбестов фиксатор: цветен; добавя се 1л от *K81 UNIVERSALE* в 5л от *ACRILFIX*.

ПРИЛОЖЕНИЕ Директно, като защитен слой върху стари бои, алкални основи, като мазилки от различен вид (циментови, варови замазки, готови смеси, изолационни замазки), calcestruzzo, фиброцимент, гипсови шпакловки и замазки, еднослоен гипсокартон. Директно върху азбестов цимент, като защитно третиране, в случаи на отстраняването му, с цел фиксирането на остатъчните азбестови фибри.

СРЕДСТВА Валяк, Четка, Шприц.

РАЗРЕЖДАНЕ Като стенен грунд : 500-600% във воден обем (15:85).
(Разрежда се 1л от *ACRILFIX* с 5-6л вода.)
Като азбестов фиксатор: 300% с вода. (25:75)
(Разрежда се 1л от *ACRILFIX* в 3л вода.)

РАЗХОД Като стенен грунд : 48-52 m²/l за слой
Като азбестов фиксатор : 30-34 m²/l за 10 µm за сух слой
+5°C +30°C

**ТЕМПЕРАТУРА
ПРИ НАНАСЯНЕ**

**ОБЩО
ОПИСАНИЕ** Акрилен, стенен грунд, във водна дисперсия, подходящ за осигуряване на сцепление върху различни основи, изолационни и укрепващи свойства, при разход от 20 ml/m². Акрилните свързващи вещества във водна дисперсия, фиксират разпръснатите във въздуха азбестови фибри, консолидират и капсулират повърхностите в процес на отстраняване и възстановяване, като с МП от 20.08.1999, продуктът е класифициран,

като спомагателно инкапсулиращо покритие, от проникващ и покриващ тип, с консумация 32ml/m² (130g/m² от продукта, разреден с вода 25:75).

ПРЕПОРЪКИ

За правилното използване на продукта е необходимо да се спазват указанията за подготовка на повърхностите, посочени в инструкциите на CAP Arreghini за начина на прилагане и техническата схема.

Данните посочени в спецификацията и техническата схема са определени при температура от +23°C и влажност на околната среда от 65%. При други условия на работа, данните и сроковете между отделните операции търпят промени.

Техническата информация има приблизителен характер. Поради огромното разнообразие от повърхности и условия на приложение, е препоръчително да се провери пригодността на продукта и неговата ефективност чрез тестване при конкретна реализация.