

*linea* **K81**

Продукт для нанесения  
на асбестовые поверхности



**ARREGHINI**<sup>®</sup>  
ITALIAN PAINTS SINCE 1950

linea **K81**

## Цикл нанесения

### Цикл типологии А (применение снаружи)

- A. Обработать поверхность В1;
- B. Через 4-6ч нанести Acrifix Special;
- C. Через 5-8ч нанести K81 Amianto, разбавленного 350 мл В25 на каждые 14 литров краски, в несколько слоев, до толщины минимум 300 микрон (500 мл/м<sup>2</sup>), межслойная выдержка 5-8ч. Последний слой должен быть другого цвета.

### Цикл типологии В (применение внутри)

- 1. Нанести Murisol или Murisol W;
- 2. Через 5-8ч нанести несколько слоев K81 Amianto, межслойная выдержка 5-8ч, для толщины минимум 250 микрон (420 мл/м<sup>2</sup>). Последний слой должен быть другого цвета.

### Ремонт старых поверхностей с проявлением плесени

- A. Обработать поверхность В1;
- B. Через 4-6ч действовать согласно пункту I.

### Цикл типологии С

- 1. На сухую поверхность нанести Murisol или Murisol W;
- 2. Через 5-8ч нанести несколько слоев K81 Amianto, межслойная выдержка 5-8ч, для толщины минимум 200 микрон (330 мл/м<sup>2</sup>).

linea **K81**

Продукт для нанесения  
на асбестовые поверхности



# linea K81

## Продукт для нанесения на асбестовые поверхности

Герметизация - это процесс, благодаря которому укрепляются здания, построенные на асбестовом цементе. Эта техника включает в себе нанесение особых веществ, которые закрепляют и закупоривают волокна асбеста.

Использование данной техники позволяет получить водонепроницаемое финишное покрытие, а также защитить его.



## K81 Amianto

Краска для герметизации



Матовая водонепроницаемая и паропроницаемая краска. Продукт прост в нанесении, идеально подходит для профессионального использования, так как имеет высокую совместимость и адгезию к различным типам оснований, отличную покрывающую способность.

Краска на основе высокоэластичных смол и стойких к свету пигментов (повышенная стойкость к ультрафиолету и перепадам тепла), предназначена для обработки асбестового цемента техникой герметизации. Согласно DM от 20 августа 1999. Применение продукта снаружи позволяет достичь хороших герметизирующих свойств.



18h



+5°C +30°C



15-25%



15-25%



0-10%



+5°C +30°C



Цвет: Белый

Данная техническая информация является ориентировочной. Для более подробной информации, ознакомьтесь с техническим листом, который можно скачать на сайте [www.caparreghini.it](http://www.caparreghini.it)