

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Акрилен грунд за дърво, във вода, за външно и вътрешно ползване, с покритие, което подчертава фладера на дървото. Той се оцветява чрез прозрачни железни оксиди, които придават на третираните предмети от дърво, устойчивост на цвета и ги предпазва от влошаване на качеството, причинено от атмосферни влияния.

СВОЙСТВА НА СУХИЯ ФИЛМ

УСТОЙЧИВОСТ НА UV	ДОБРА
ЕДНОРОДНОСТ НА ЦВЕТА	ДОБРА

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

СВОЙСТВА

СПЕЦИФИЧНО ТЕГЛО	950-1050 g/l
ВИСКОЗИТЕТ TF4	10-20 s
СЪХНЕНЕ	На допир 3h; Изцяло 8h

ТВЪРД ОСТАТЪК В ТЕГЛО	9-13%
-----------------------	-------

СЪХРАНЕНИЕ

Продуктът се съхранява в оригиналните опаковки и при температура от +5°C до +30°C.

НАЧИН НА УПОТРЕБА

ПРИЛОЖЕНИЕ

Той се използва за защита на облицовки от дърво, греди и други предмети използвани в дърводелството като цяло. *Novolegno W 100* се прилага директно върху дървото, еднослойно. За постигането на по-добра защита от атмосферни влияния на предметите от дърво, грундът се припокрива с *Ecoplast W300 tix AC* или *Novolegno W 85 Special*.

СРЕДСТВА

Четка, Спрей, импрегнатор.

РАЗРЕЖДАНЕ

Готов за употреба.

РАЗХОД

11-13 m²/l за слой

ТЕМПЕРАТУРА ПРИ НАНАСЯНЕ

+10°C +30°C

СИСТЕМИ НА БОЯДИСВАНЕ

Защита на облицовки от дърво, греди и други предмети използвани в дърводелството като цяло

Система 1

1. Дървото се шлайфа с шкурка със зърненост 180-220;
2. Нанася се един слой *Novolegno W 100* в желанния цвят;
3. След 4-6h се нанася един слой *Ecoplast F20 Incolore* с дебелина 100-120µm мокро (100-120 ml/m²);
4. След 8-12h се шлайфа или изчетква с шкурка със зърненост 240-280 и се нанася един слой *Ecoplast W 300 Tix AC* с дебелина 220-250µm мокро (220-250 ml/m²).
Ecoplast F20 Incolore може да бъде заменен с *Ecoplast W 300 Tix AC*.

Система 2

- 1A Дървото се шлайфа с шкурка със зърненост 180-220;
- 2A Нанася се един слой *Novolegno W 100* в желаня цвят;
- 3A След 4-6h се нанася един слой *Novolegno W85 Special* с дебелина 130-150µm мокро;
- 4A След 8-12h се шлайфа или изчетква с шкурка със зърненост 240-280 и се нанася един слой *Novolegno W85 Special* с дебелина 130-150µm мокро.

Поддръжка

Повърхността се почиства акуратно от замърсявания и прах. Нанася се *Ecoplast W 300 Tix AC*, както в т. 4, или два пласта *Novolegno W85 special*, както в т.3А и 4А. Ако изделието е в много лошо състояние, боята се шлайфа до дърво и се започва процедурата от т.2.

**ОБЩО
ОПИСАНИЕ**

Акрилен импрегнант за дърво, оцветен с прозрачни железни оксиди, с твърд остатък 11%, използва се за защита на облицовки от дърво, греди и други предмети използвани в дърводелството като цяло, при средна консумация di 85ml/m².

ПРЕПОРЪКИ

За правилното използване на продукта е необходимо да се спазват указанията за подготовка на повърхностите, посочени в инструкциите на CAP Arreghini за начина на прилагане и техническата схема.

Техническата информация има приблизителен характер. Препоръчително е да се адаптира към специфичните условия на употреба. Данните посочени в спецификацията и техническата схема са определени при температура от +23°C и влажност на околната среда от 65%. При други условия на работа, данните и сроковете между отделните операции търпят промени.

Препоръките относно употребата на продукта се основават на нашите точни наблюдения и изследвания. Също така е взет предвид натрупания опит в практическо отношение. Въпреки това, поради огромното разнообразие от основи и условия на прилагане, е важно да се провери пригодността на продукта и неговата ефективност чрез тестване при конкретната реализация.