

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Продукт, подходящ за изделия от дърво, за вътрешна и външна употреба, водоустойчив, лесен за нанасяне; поради високата степен на съвместимост, запълващи и свойства на сцепление с различни грундове, идеален е за професионална употреба; осигурява покритие с отлична равномерност, изключителна механична якост и устойчивост на атмосферни въздействия; качества необходими за дълготрайността на покритието и запазването на третираното изделие във времето.

Високото му качество позволява постигането на естетически и технически решения при различни изисквания към обработката, с отлично ниво на завършеност, и с максимална защита и устойчивост във външна среда, включително в случаите на екстремна експозиция и сурови условия.

Свойствата му - еластичност, устойчивост на надраскване и износване, гарантират създаването на стабилно, красиво и устойчиво покритие, дори и под стрес вследствие промяна в размерите на основата при променливите климатични условия.

Съставен е от модифицирани, синтетични, алкидни смоли, във фаза на разтворител, които гарантират висока защита при външни условия, включително в случаите на екстремно излагане на атмосферни влияния и слънчева светлина, с гланцово покритие; с матово покритие се използва единствено като завършващ слой за външна употреба. Лекото разнасяне и ограничени пръски при нанасяне, са свойства улесняващи прилагането му с ръчни или механични инструменти, и гарантиращи финално покритие с отлична естетическа хомогенност, равномерност на дебелината на слоя и добра покриваемост на скосяванията, както при професионална употреба, така и при приложение „направи сам”.

СЪСТАВ

Безцветен продукт, съставен от уретан-алкидни смоли, във фаза на разтворител.

СВОЙСТВА

УСТОЙЧИВОСТ НА АТМОСФЕРНИ ВЛИЯНИЯ	ОТЛИЧНА
УСТОЙЧИВОСТ НА АБРАЗИЯ	ОТЛИЧНА
УСТОЙЧИВОСТ НА UV	ДОБРА
ЕЛАСТИЧНОСТ	ДОБРА
СПЕЦИФИЧНО ТЕГЛО	850-950 g/l
ВИСКОЗИТЕТ TF6:	40-60 s
СЪХНЕНЕ	На допир 6h; Напълно 24h
СУХА МАСА В ТЕГЛО	59-63%

СЪХРАНЕНИЕ

Годност на продукта – 1 година, при съхранение в оригинални опаковки и относителна температура между +5°C и +30°C.

ОЦВЕТЯВАНЕ

Безцветен.

УПОТРЕБА

Продукт подходящ за декорация и защита от атмосферни влияния на нови или изделия в процес на поддръжка, изработени от различни видове дървесини, в селски морски или промишлени райони, като : огради, балконски парапети, дървени облицовки, цветарници, беседки, греди и каси. За да се осигури дълготрайност от съществено значение е изделието от дърво да бъде чисто от смоли и масла, добре изсушено, с влажност от 15%-18% и полирано. Изделието, също така, трябва да бъде изработено със заоблени фаски с подходящ наклон, за да се избегне задържането на вода.

При пръскане да се внимава с неравномерно наслявяване (разлики в дебелината на слоя) на продукта, за да се избегне удължено съхнене и набръчкване на покритието.

Голяма дебелина на слоя и неблагоприятни атмосферни условия биха забавили значително съхненето и втвърдяването в дълбочина. Предходният слой трябва да е добре изсъхнал преди нанасяне на втора ръка, но не по-късно от 72 часа, за да се гарантира добра адхезия между пластове, в противен случай трябва да се извършва шлайфане между слоевете. В случай, че продуктът е бил съхраняван при ниски температури, преди употреба се препоръчва „аклиматизирането” му при мин. +15°C.

Инструментите се почистват с ацетон или терпентин (*Acetone per lavaggio* или *Acquaragia*) веднага след употреба.

Прахът от полирането и/или непочистен разлив, както и сухи остатъци от препаратата, не трябва да се съхраняват, поради опасност от спонтанно запалване.

СРЕДСТВА

Влакнесто мече, Четка, Спрей.

РАЗРЕЖДАНЕ

До 8% от обема с *Acquaragia-VD 100*

РАЗХОД

11-13 m²/l за слой

ТЕМПЕРАТУРА ПРИ НАНАСЯНЕ

+5°C +30°C

СИСТЕМА НА ПРИЛАГАНЕ

Ново изделие от различни видове дървесини

1. Първо дървото се шлайфа с шкурка 80 и след това с шкурка 150;
2. Ако е необходимо оцветяване, да се ползва *Classic* в желания цвят;
3. След 4- 6h се нанася един слой от *Riplast 1 Lucido*;
4. След 18-24h да се полира леко с шкурка със зърненост 180 и се нанася *Riplast 1 Lucido* или *Riplast 1 Satin*.

Поддръжка

A. Внимателно се почиства повърхността от замърсявания и прах и, се шлайфа с шкурка 180-220;

B. Нанася се *Riplast 1 Lucido* или *Satin* , като в т. 4.

Ако изделието е в лошо състояние, да се отнеме старата боя до дърво и да се изпълнят процедурите от т.2 и следващите я.

ОБЩО ОПИСАНИЕ

Еднокомпонентна уретан-алкидна боя, със сух остатък 61%, за приложение върху дърво, с разход от 170 ml/m².

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

За правилното използване на продукта е необходимо да се спазват указанията за подготовка на повърхностите, посочени в инструкциите на Book CAP Arreghini за начина на прилагане.

Данните посочени в спецификацията и техническата схема са определени при температура от +23°C и влажност на околната среда от 65%. При други условия на работа, даните и сроковете между отделните операции търпят вариации.

Техническата информация има приблизителен характер. Поради огромното разнообразие от повърхности и условия на приложение, е препоръчително да се провери годността на продукта и неговата ефективност чрез тестване при конкретната реализация.