

CARATTERISTICHE Vernice sintetica di fondo, trasparente, adatta per manufatti in legno all'interno e all'esterno.

PROPRIETA' DEL PRODOTTO		VALORE	METODO
PIENEZZA		DISCRETA	
CARTEGGIABILITÀ		OTTIMA	
RESIDUO SECCO IN PESO		30-34%	Interno PF25
ESSICCAZIONE		Fuori polvere 20' Al tatto 2 h Sovrapplicabile 12 h Completa 5 giorni	Interno PF2
SPECIFICHE		VALORE	METODO
PESO SPECIFICO		900-1000 g/l	Interno PF3
CARTEGGIABILITÀ		20 – 25 passaggi	Interno PF5

COLORI Trasparente incolore

STOCCAGGIO Conservare il barattolo in luogo fresco e asciutto con temperature comprese tra +5°C e +30°C, lontano da fonti di ignizione. Dopo avere iniziato il barattolo, per evitare la formazione di pelle in superficie, controllare che lo stesso sia chiuso ermeticamente e che il volume di aria non sia superiore a 1/3 del volume totale. Se non è così, utilizzarlo entro breve tempo o travasare il prodotto in un barattolo più piccolo.

IMPIEGO Come strato di fondo facilmente carteggiabile in tutte le lavorazioni del legno, ma soprattutto su serramenti in genere, specialmente nei cicli all'acqua su legni contenenti tannino (rovere, castagno). Buono il risultato su telai per finestre e su pezzi sagomati perché consente una buonissima carteggiatura con lana d'acciaio o con spazzole meccaniche.

ATTREZZI Spruzzo, Pennello, Immersione.

DILUIZIONE Dal 10% al 40% in volume con *Acquaragia VD 100*.

RESA 9 - 11 m²/l per strato

TEMPERATURA DI APPLICAZIONE +5°C +30°C

SISTEMA DI PITTURAZIONE Nelle applicazioni a spruzzo bisogna evitare i grossi spessori perché causerebbero una essiccazione troppo lunga. Prima di sovrapplicare con le finiture, carteggiare in modo leggero, ma uniforme, evitando di consumare lo strato di fondo applicato. La sovrapplicazione con le finiture deve avvenire entro le 48 ore per consentire una corretta adesione.

VOCE DI CAPITOLATO Vernice sintetica trasparente, adatta come strato di fondo in tutte le lavorazioni del legno, ma soprattutto su serramenti in genere, specialmente nei cicli all'acqua su legni contenenti tannino (rovere, castagno), con consumo pari a 100 ml/m².

AVVERTENZE

Per eseguire il lavoro a regola d'arte è indispensabile seguire le indicazioni per la preparazione della superficie contenute nei Book CAP Arreghini, nel ciclo applicativo e nella scheda tecnica.

Le informazioni tecniche contenute hanno carattere indicativo. Si consiglia di adattarle alle condizioni specifiche di impiego. I dati di specifica e le informazioni tecniche sono stati determinati a +23°C con umidità relativa dell'ambiente del 65%. In condizioni diverse, i dati ed i tempi tra un'operazione e l'altra subiscono delle variazioni.

I nostri consigli sull'uso del prodotto si basano su osservazioni ed accurate ricerche effettuate in proprio. Sono state inoltre tenute in considerazione le esperienze acquisite nell'applicazione pratica. Tuttavia, a causa dell'enorme varietà di supporti e condizioni di applicazione, è indispensabile controllare l'idoneità all'impiego del prodotto e la sua efficacia mediante prove effettuate sulla specifica realizzazione.