

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

SILOMUR W

Силоксановый водоотталкивающий материал на водной основе

ОПИСАНИЕ

Прозрачный защитный материал без растворителя для внутренних и внешних работ на основе силоксановых смол, которые делают водоотталкивающую, обрабатываемую поверхность. Silomur W не пленкообразующий материал поэтому защищает стены от влаги, позволяя им дышать без изменения внешнего вида. Водоотталкивающий эффект способствует сохранению поверхности чистой в течение длительного времени.

ПРИМЕНЕНИЕ

Рекомендуется

Подходит для гидрофобных абсорбирующих каменных и минеральных поверхностей, таких как кирпичная кладка, штукатурка, камень, цемент и железобетонные опоры.

Не рекомендуется

Не наносить Silomur W на маловпитывающие поверхности

ХИМИЧЕСКИЕ И ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

ХАРАКТЕРИСТИКА (НОРМА / МЕТОД)	ЗНАЧЕНИЕ
Удельный вес/Плотность @23±2°C (EN ISO 2811-1)	1,00±0,05 кг/л
Сухой остаток по весу, 1ч@105°C (Внутри PF25)	6±1%

СВОЙСТВА НАНЕСЕННО Й ПЛЕНКИ

ХАРАКТЕРИСТИКА (НОРМА / МЕТОД)	ЗНАЧЕНИЕ
Высыхание на воздухе @23±2°C (Внутри PF2)	Полная 24ч

ХРАНЕНИЕ

Материал сохраняет свои свойства в течение 1 года при условии хранения в оригинальной упаковке при температуре от +5° С до + 30° С.

ДАННЫЕ ПО НАНЕСЕНИЮ

Инструмент:	Кисть, валик, распылитель. Мыть инструмент с водой.
разбавление:	Готов к использованию
Температура:	+5/+30°C
U.R.:	65%
Расход:	Расход зависит от того, как впитывает поверхность.
	Ориентировочно:
	Облицовочный кирпич 0.3-0.4 лт/м ²
	Натуральный камень 0.3-0.4 лт/м ²
	Цементная или бетонная поверхность 0.2-0.3 лт/м ²
	Рекомендуется проводить предварительные испытания.

СИСТЕМЫ ОКРАСКИ

Подготовка	Убедитесь, что поверхность свободна от каких-либо примесей, таких как пыль, масло, жир, грязь, мха, высолов или старой краски.
Нанесение	Silomur W необходимо наносить на сухие поверхности, так как вода препятствует проникновению материала. Применять

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

SILOMUR W

Силоксановый водоотталкивающий материал на водной основе

SILOMUR W в несколько слоев, мокрый-по-мокрому " до насыщения поверхности. Эффективность и длительность обработки зависит от глубины проникновения SILOMUR W и от количества нанесенного материала. Не наносить на стены под солнцем и защищать обработанную поверхность от дождя в течение 48 часов

Второй слой

//

**СТАТЬЯ ИЗ
ТЕХЗАДАНИЯ**

Водоотталкивающий силоксановый прозрачный материал на водной основе без растворителей с активной составной > 6%, предназначенный для обработки поверхностей, таких как минеральных и камней, облицовочный кирпич, штукатурки, камни, держатели для цемента и бетона, для наклеивания непосредственно на поверхность, с расходом, который может варьироваться от 0.2 до 0.5 Л/м² в зависимости от уровня подложки.

УВЕДОМЛЕНИЕ

Для правильного выполнения работ необходимо следовать указаниям по подготовке поверхности, содержащимся в Book CAP Arreghini. Приведенные свойства материала замерялись при + 23°C при относительной влажности 65%. В других условиях свойства материала и временные промежутки между одной и другой операциями могут варьироваться. Приведенные технические параметры имеют ориентировочные значения. По причине большого многообразия поверхностей и условий нанесения рекомендуется предварительно проверить пригодность данного материала к применению в каждом конкретном случае.