

SKÓRA MIĘKKA W DOTYKU FINITURA

Przezroczyste wykończenie z efektem miękkości w dotyku

OPIS

Wysokiej jakości przezroczyste matowe wykończenie Soft Touch do wnętrz, które nadaje obrabianej powierzchni przyjemny aksamitny efekt przypominający miękką skórę. Produkt ma niewielki wpływ na środowisko, emitując niemal zerowe ilości zanieczyszczeń, co zapewnia dobre samopoczucie użytkowników i osób przebywających w otoczeniu.

ZATRUDNIENIE

Produkt nadaje się jako warstwa nawierzchniowa do zmywalnych farb na bazie wody i wewnętrznych farb dekoracyjnych. W szczególności można go nakładać jako warstwę nawierzchniową po bazie Skin Soft Touch Color Base, aby uzyskać lepszy efekt miękkości w dotyku.

**WŁAŚCIWOŚĆ
PRODUKTU**

	Wartość	Metoda
Masa ciała stałego	32±2%	Wewnętrzny PF25
Połysk	Połysk < 5	Wewnętrzny PF6
Czas schnięcia	Suszenie do ponownego pokrycia 3 godz; Całkowite wyschnięcie 5 dni	Wewnętrzny PF2

**DANE
DOTYCZĄCE
WYDAJNOŚCI**

	Wartość	Metoda
Ciężar właściwy	970-1070 g/l	Wewnętrzny PF3

ŻYCIE NA PÓŁCE

Minimum 1 rok, przechowywany w nieotwartej oryginalnej puszcze w temperaturze od +5°C do +30°C.

**ZAKRES
KOLORÓW**

Bezbarwny, przezroczysty.
Kolor może się nieznacznie różnić w zależności od partii produkcyjnej; dlatego ważne jest, aby zakończyć pracę z tą samą partią.

NARZĘDZIA

Roller, Spalter- Szczotka.

ROZRZEDZENIE

Do 10% objętościowo z wodą.

OBJĘTOŚĆ

19-21 m² /l na warstwę.

APLIKUJ

+5°C +30°C

**SYSTEM
POWLEKANIA**

1 - Płyty gipsowo-kartonowe, tynki cementowe, tynki z zaprawy murarskiej, wapno hydrauliczne, powłoki odtłuszczające, beton zbrojony, beton prefabrykowany, stare i nowe farby zmywalne bez pleśni

Lakier bazowy

Przeszlifuj drewno najpierw papierem ściernym o ziarnistości 80, a następnie

SKÓRA MIĘKKA W DOTYKU FINITURA

Przezroczyste wykończenie z efektem miękkości w dotyku

papierem ściernym o ziarnistości 150. Nałożyć jedną warstwę Opakite W, 100-120 mikronów na mokro. Po 6 godzinach wyszczotkować lub przeszlifować papierem o ziarnistości 180 i nałożyć jedną lub więcej warstw Ecolora Absolutecap.

Zakończenie

Po 3 godzinach nałożyć jedną lub dwie warstwy SKIN SOFT TOUCH FINITURA

2-Podłoża wykonane z różnych rodzajów drewna

Lakier bazowy

Przeszlifuj drewno najpierw papierem ściernym o ziarnistości 80, a następnie papierem ściernym o ziarnistości 150. Nałożyć mokrą warstwę Opakite W o grubości 100-120 mikronów. Po 6-8 godzinach wyszczotkować lub przeszlifować papierem o ziarnistości 180 i nałożyć jedną lub kilka warstw Ecolora Absolutecap w tym samym kolorze.

Zakończenie

Zastosować zgodnie z punktem 1.

3-Nowe podłoża z żelaza, żelaza galwanizowanego, aluminium lub stopów lekkich

Lakier bazowy

Dokładnie oczyścić i usunąć tłuszcz z podłoża za pomocą rozcieńczalnika Nitro NV5000. Nałożyć Chromocap W na suche podłoże. Po 8 godzinach nałożyć jedną lub kilka warstw Ecolora Absolutecap w tym samym kolorze.

Zakończenie

Zastosować zgodnie z punktem 1.

POZYCJA SPECYFIKACJI

Wysokiej jakości przezroczyste matowe wykończenie soft touch na bazie żywic akrylowo-poliuretanowych w emulsji wodnej i specjalnych dodatków, które nadają obrabianej powierzchni efekt miękkiej skóry. Produkt nadaje się do wnętrza jako wykończenie zmywalnych farb na bazie wody o średnim zużyciu 100 ml/m².

INSTRUKCJE

Aby przeprowadzić prace we właściwy sposób, należy ściśle przestrzegać instrukcji dotyczących przygotowania powierzchni zawartych w książkach CAP Arreghini. Te informacje techniczne mają charakter orientacyjny. Jednak ze względu na ogromną różnorodność mediów i warunków aplikacji, konieczne jest sprawdzenie przydatności produktu i przetestowanie jego skuteczności na próbce. Dane specyfikacji i informacje techniczne zostały obliczone w temperaturze +23 °C przy względnej wilgotności otoczenia wynoszącej 65%. W innych warunkach dane i odstępy czasowe między dwiema fazami wyżej opisanego systemu powlekania mogą się różnić.