

КОЖА МЯГКАЯ НА ОЩУПЬ FINITURA

Прозрачная отделка с эффектом soft-touch

ОПИСАНИЕ

Высококачественное прозрачное матовое покрытие Soft Touch для интерьеров, придающее обработанной поверхности приятный бархатистый эффект, напоминающий мягкую кожу. Продукт имеет низкое воздействие на окружающую среду с близкой к нулю эмиссией, что обеспечивает благополучие пользователей и людей, живущих в окружающей среде.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Продукт подходит в качестве верхнего слоя для моющихся красок на водной основе и декоративных красок для внутренних работ. В частности, его можно наносить в качестве верхнего слоя после базы Skin Soft Touch Color Base для достижения большего эффекта мягкого прикосновения.

СВОЙСТВО ПРОДУКТА

	Значение	Метод
Твердые по массе	32±2%	Внутренний PF25
Глянец	Глянец < 5	Внутренний PF6
Время высыхания	Сушить до повторного покрытия 3 ч; Полное высыхание 5 дней	Внутренний PF2

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Значение	Метод
Удельный вес	970-1070 г/л	Внутренний PF3

ЖИЗНЬ НА ПОЛКЕ

Не менее 1 года при хранении в не вскрытой оригинальной банке при температуре от +5°C до +30°C.

ЦВЕТОВАЯ ГАММА

Бесцветный прозрачный. Цвет может незначительно отличаться от партии к партии, поэтому важно завершать работу с одной и той же партией.

ИНСТРУМЕНТЫ

Ролик, щетка Spalter- Brush.

УТОЧНЕНИЕ

До 10% по объему с водой.

КОВЕР

19-21 м² /л на один слой.

ПРИЛОЖЕНИЕ

+5°C +30°C

СИСТЕМА ПОКРЫТИЯ

1 - Гипсокартон, цементные штукатурки, штукатурки на растворе, гидравлическая известь, грунтовка, железобетон, сборный железобетон, старые и новые бесплесневые моющиеся краски

Базовый слой

Отшлифуйте древесину сначала наждачной бумагой с зернистостью 80, а затем наждачной бумагой с зернистостью 150. Нанесите один слой Opakite W, влажностью 100-120 мкм. Через 6 часов отшлифовать щеткой или бумагой с зернистостью 180 и нанести один или несколько слоев Ecolora Absolutecap в тон.

Отделка

Через 3 часа нанести один или два слоя SKIN SOFT TOUCH FINITURA

КОЖА МЯГКАЯ НА ОЩУПЬ FINITURA

Прозрачная отделка с эффектом soft-touch

2-Субстраты из различных пород древесины

Базовый слой

Отшлифуйте древесину сначала абразивной бумагой с зернистостью 80, а затем абразивной бумагой с зернистостью 150. Нанесите влажный слой Oprakite W толщиной 100-120 мкм. Через 6-8 часов отшлифовать щеткой или бумагой с зернистостью 180 и нанести один или несколько слоев Ecolora Absolutecap того же цвета.

Отделка

Применять в соответствии с пунктом 1.

3-Новые подложки из железа, оцинкованного железа, алюминия или легких сплавов

Базовый слой

Тщательно очистите и удалите смазку с подложки с помощью разбавителя Nitro NV5000. Нанесите Chromosap W на сухую подложку. Через 8 часов нанести один или несколько слоев Ecolora Absolutecap того же цвета.

Отделка

Применять в соответствии с пунктом 1.

ПУНКТ СПЕЦИФИКАЦИИ

Высококачественное прозрачное матовое покрытие Soft Touch на основе акриловых/полиуретановых смол в водной эмульсии и специальных добавок, придающих обработанной поверхности эффект мягкой кожи. Продукт подходит для внутренних работ в качестве финишного покрытия под моющиеся краски на водной основе со средним расходом 100 мл/м².

ИНСТРУКЦИИ

Для правильного выполнения работ необходимо строго следовать инструкциям по подготовке поверхностей, содержащимся в книгах CAP Arreghini. Эта техническая информация предназначена в качестве приблизительного руководства. Однако из-за огромного разнообразия сред и условий применения необходимо проверить пригодность продукта и испытать его эффективность на образце. Технические характеристики и информация рассчитаны при температуре +23°C и относительной влажности окружающей среды 65%. В других условиях данные и временные интервалы между двумя фазами указанной системы покрытия могут отличаться.